

化学抵抗性に優れ、長期強度の発現が良好な

高炉セメント

一般の土木・建築工事

河川・港湾の工事

道路・トンネルの工事

ダム・橋梁等のマスコンクリート工事



東京湾横断道路、海ほたる[東京湾横断道路/千葉県]
写真提供/東京湾横断道路(株)



高炉セメント

水砕高炉スラグ微粉末を混合材として用いたセメントです。近年、高炉セメントは化学抵抗性に優れ、長期強度の発現が良好なため、一般土木工事用として河川・港湾・ダムなどに広く使用されています。なお、高炉スラグの分量により、A種・B種・C種が、JIS R 5211で規定されています。



富士火力発電所 [東京電力(株)/千葉県]

特 性	① 化学抵抗性が優れている。
	② 長期強度の発現が良好である。
	③ アルカリシリカ反応抑制効果に優れている。

※(グリーン購入法適合) 弊社が製造販売する高炉セメントB種は、グリーン購入法の特定調達品目である高炉セメントに適合しております。

セメントの種類	化 学 成 分 (%)			
	強熱減量	酸化マグネシウム	三酸化硫黄	塩化物イオン
住友大阪 高炉セメントB種	1.30	3.40	1.90	0.012
日本工業規格 (JIS R 5211)	5.0以下	6.0以下	4.0以下	—

物 理 的 性 質								
密 度 (g/cm ³)	比表面積 (cm ² /g)	凝 結			安 定 法 (パット法)	圧 縮 強 さ (N/mm ²)		
		水 量 (%)	始 発 (h-m)	終 結 (h-m)		3日	7日	28日
3.04	3950	29.0	2-50	4-10	良	22.0	35.0	61.0
—	3000以上	—	60分以上	10時間以下	良	10.0以上	17.5以上	42.5以上

※当社の数値は代表数値であり、最新の試験成績表をご参照ください。

⚠ 取り扱い上の注意点

- ① ご使用の際は、手袋・保護メガネ・防塵マスク等の保護具を必ず着用の上で使用ください。
- ② セメントは水に触れると水酸化カルシウムを生じ、強アルカリ(pH 12~13)を呈します。
- ③ 地盤改良に用いた場合、六価クロムが土壌改良環境基準を超えて溶出する場合がありますので、ご使用の際は事前に試験を行い溶出量をご確認願います。
- ④ その他、弊社セメント製品をご使用の際は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

住友大阪セメント株式会社

本社 / セメント営業管理部
〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28
TEL.03-5211-4917 FAX.03-3221-4762

札幌支店
〒060-0003 札幌市中央区北三条西2丁目(札幌HSビル10F)
TEL.011-241-3901 FAX.011-221-1017

東北支店
〒980-6003 仙台市青葉区中央4-6-1(SS30 3F)
TEL.022-225-5251 FAX.022-266-2516

東京支店
〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28
TEL.03-5211-4821 FAX.03-3221-5925

北陸支店
〒920-0849 金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)
TEL.076-223-1505 FAX.076-223-0193

名古屋支店
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)
TEL.052-566-3200 FAX.052-566-3271

大阪支店
〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館11F)
TEL.06-6342-7701 FAX.06-6342-7706


四国支店
〒760-0033 高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)
TEL.087-851-6330 FAX.087-822-6870

広島支店
〒732-0827 広島市南区稻荷町4-1(広島稲荷町NKビル7F)
TEL.082-577-7641 FAX.082-577-7644

福岡支店
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)
TEL.092-441-1441 FAX.092-471-0530



赤穂工場



*工場・SSによって取扱い品種は異なります。