

セメント放射能濃度測定結果について  
(平成 25 年 11 月 21 日～平成 25 年 11 月 30 日)

標記の件につきまして、栃木工場ならびにグループ会社の八戸セメントにて生産しましたセメントの放射能濃度測定結果を以下の通りご報告いたします。

測定結果は、いずれも平成 23 年 5 月 12 日ならびに平成 23 年 6 月 16 日に国土交通省が公表した原子力災害対策本部からの考え方の内容に則していることを確認しております。なお、八戸セメントにおいては、平成 24 年 3 月に、岩手県、宮城県ならびに八戸市との間で広域災害廃棄物の受入れ処理に関する協定を締結し、セメント資源化を開始しておりますが、受け入れている災害廃棄物の放射能濃度について、同協定の内容に則していることも確認しております。

引き続き安心して弊社製品をご使用いただきますようお願い申し上げます。

◇セメント放射能濃度

①栃木工場

(Bq/kg)

|        |          | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | 合計  |
|--------|----------|--------|--------|-------|-----|
| 普通セメント | 11月下旬生産品 | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出 |
| 高炉セメント | 11月下旬生産品 | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出 |

測定機関：(株)日立パワーソリューションズ

※早強セメントは生産なし

②八戸セメント(株)

(Bq/kg)

|        |          | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | 合計  |
|--------|----------|--------|--------|-------|-----|
| 普通セメント | 11月下旬生産品 | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出 |
| 早強セメント | 11月下旬生産品 | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出 |
| 高炉セメント | 11月下旬生産品 | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出 |

測定機関：(株)中研コンサルタント

※八戸セメント敷地境界等の放射線量等については、八戸市のホームページをご参照ください。

<http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9.45763.28.263.html>

上旬：1日～10日、中旬：11日～20日、下旬：21日～31日

※測定した複数検体の平均値を記載しております。

不検出：放射能濃度が検出下限値未満

また、岐阜工場（岐阜県本巣市）、赤穂工場（兵庫県赤穂市）、高知工場（高知県須崎市）にて生産・出荷しておりますセメントにつきましては、平成 24 年 1 月 31 日に測定結果をご報告して以降も（※）放射能濃度測定を継続しており、その結果、直近平成 25 年 11 月まで放射能濃度は不検出となっておりますので、併せてご報告いたします。

※平成24年1月31日開示 セメント製品の放射能濃度測定結果について

<http://www.soc.co.jp/tochigi/sokutei5.pdf>

以上